

01 / КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Клей для искусственной травы TKH 1К ЭЛАСТИЧНЫЙ


ПЛАСТИКОВОЕ ВЕДРО 5 кг
1 КОМПОНЕНТ

Эластичный клей на основе модифицированного STP-олигомера для приклеивания рулонных искусственных газонов.

СОСТАВ

Не содержит воды и растворителей

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Прочность и эластичность при -40...+120 °C

СТОЙКОСТЬ

Атмосферо-, УФ- и химически стойкий шов

ПРИМЕНЕНИЕ

Клей готов к использованию

ОТДЕЛКА

Клеевой шов можно окрашивать

АДГЕЗИЯ

К большинству строительных оснований

02 / ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИМЕНЕНИЕ

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Цвет	Светло-коричневый с оттенками красного
Внешний вид	Однородная тиксотропная паста
Плотность	1,75 г/см ³
Относительное удлинение при разрыве	Не более 70 %
Пешеходная нагрузка	Через 24 часа
Окончательный набор прочности	24-48 часов
Температурный диапазон эксплуатации	От -40 до +120 °C
Упаковка	Пластиковое ведро 5 кг
Срок и условия хранения	12 месяцев в герметичной упаковке при температуре от +5 до +35 °C

Область применения

Для приклеивания всех видов рулонных искусственных газонов на бетон, дерево, фанеру, ДСП, металл и ангидридную стяжку.

Подготовка основания

Очистить поверхность от пыли, грязи, масляных и жировых загрязнений шлифованием и промывкой растворителями. Для улучшения адгезии рекомендуется полиуретановый грунт-праймер TKN.

Нанесение

Перед использованием довести клей до комнатной температуры. Оптимальная температура работы: от +18 до +25 °C; влажность воздуха ниже 75 %. Нанести клей на основание в форме треугольных валиков. Прижать искусственный газон к основанию. Окончательный набор прочности - 24-48 часов.